



AGM LPM 12V - 2.3Ah

12V 2.3Ah



Характеристики


- Акумулятори виготовлені за технологією AGM (Absorbent Glass Mat).
- Акумулятори цієї серії здатні витримувати тривалий розряд, циклічний розряд, глибокий розряд і розряд високими струмами.
- Вони не вимагають поповнення або заміни електроліту.
- Вони можуть працювати у будь-якому положенні.
- Акумулятори цієї серії можна встановлювати в житлових приміщеннях, бо технологія їх виготовлення гарантує відсутність шкідливих випарів.
- Ці акумулятори при практичному використанні показують стабільні результати під час роботи в умовах низьких (-15°C) та високих ($+50^{\circ}\text{C}$) температур навколишнього середовища.



ISO 9001



Застосування




Технічні дані

Напруга	12 V	
Ємність	2.3 Ah	
Внутрішній опір	58 mΩ	
Ємність при заданій температурі	-15°C	65 %
	0°C	85 %
	$+25^{\circ}\text{C}$	100 %
Саморозряд (25°C)	3 місяці	91 %
	6 місяців	82 %
	12 місяців	64 %
Оптимальна робоча температура	$25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$	
Діапазон робочої температури	Розряд	$-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
	Заряд	$-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
	Зберігання	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Зарядна напруга (25°C)	Напруга буферного заряду	13.5 V - 13.8 V
	Напруга циклічного заряду	14.5 V - 14.9 V
Максимальний струм розряду	34.5 A (5 s)	
Розрахунковий термін служби (25°C), років	5-6	
Тип клеми	T1	
Вага, кг	0.9	
Габаритні розміри ($\pm 2\%$) (довжина * ширина * висота), мм	179*35*65	

Габарити

Одиниця вимірювання: mm




Характеристики постійного струму розряду: A (25°C , 77°F)

Кінц. нап/Час	5 хв	10 хв	15 хв	30 хв	45 хв	1 год	3 год	5 год	10 год	20 год
1.60 V/комірка	8.00	5.50	3.97	2.40	1.75	1.43	0.59	0.40	0.22	0.118
1.65 V/комірка	7.68	4.98	3.88	2.36	1.74	1.42	0.59	0.40	0.22	0.117
1.70 V/комірка	6.97	4.81	3.83	2.34	1.72	1.41	0.58	0.39	0.21	0.116
1.75 V/комірка	6.30	4.43	3.72	2.32	1.66	1.40	0.58	0.39	0.21	0.115
1.80 V/комірка	5.72	4.11	3.45	2.18	1.64	1.38	0.56	0.38	0.20	0.105

Характеристики постійної потужності розряду: Вт (25°C , 77°F)

Кінц. нап/Час	5 хв	10 хв	15 хв	30 хв	45 хв	1 год	3 год	5 год	10 год	20 год
1.60 V/комірка	13.19	9.09	7.16	4.55	3.43	2.82	1.16	0.76	0.43	0.233
1.65 V/комірка	12.67	9.04	7.12	4.41	3.40	2.81	1.15	0.75	0.43	0.232
1.70 V/комірка	11.85	8.82	6.98	4.32	3.31	2.76	1.14	0.75	0.42	0.230
1.75 V/комірка	10.99	8.27	6.52	4.09	3.28	2.73	1.13	0.74	0.42	0.226
1.80 V/комірка	9.92	7.71	6.15	4.04	3.18	2.66	1.10	0.73	0.41	0.207

ЗАЛЕЖНІСТЬ ЧАСУ РОЗРЯДУ ВІД СТРУМУ (25°C)



info@logicpower.ua

logicpower.ua

Увага: Вище наведені середні значення, які були отримані під час 3-х циклів заряду/розряду, це не є мінімальні значення.

**AGM LPM 12V - 2.3Ah****12V 2.3Ah****Characteristics**


- The batteries are manufactured using AGM (Absorbent Glass Mat) technology.
- This type of batteries are able to withstand long discharge, cyclic discharge, deep discharge and high current discharge.
- They don't require replenishment or replacement of the electrolyte.
- They can work in any position.
- Batteries of this series can be installed in living spaces, because their manufacturing technology guarantees the absence of harmful fumes.
- In use these batteries show stable results when working in conditions of low (-15°C) and high (+50°C) ambient temperatures.

**Application****Technical data**

Voltage		12 V
Capacity		2.3 Ah
Internal resistance		58 mΩ
Capacity at a given temperature	-15°C	65 %
	0°C	85 %
	+25°C	100 %
Self discharge (at 25 °C)	3 months	91 %
	6 months	82 %
	12 months	64 %
Recommended operating temperature		25°C ± 3°C
Operating temperature range	Discharging	-15°C ~ +50°C
	Charging	-10°C ~ +50°C
	Storage	-20°C ~ +50°C
Charging voltage (25 °C)	Buffer work	13.5 V - 13.8 V
	Cyclical work	14.5 V - 14.9 V
Maximum discharge current		34.5 A (5 s)
Predicted lifetime (25 °C), years		5-6
Terminal type		T1
Weight, kg		0.9
Dimensions (+/- 2%) (length * width * height), mm		179*35*65

Dimensions


Unit: mm

**Constant current discharge characteristics Unit: A (25°C, 77°F)**

F.V/Time	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 hr	3 hr	5 hr	10 hr	20 hr
1.60V/cell	8.00	5.50	3.97	2.40	1.75	1.43	0.59	0.40	0.22	0.118
1.65V/cell	7.68	4.98	3.88	2.36	1.74	1.42	0.59	0.40	0.22	0.117
1.70V/cell	6.97	4.81	3.83	2.34	1.72	1.41	0.58	0.39	0.21	0.116
1.75V/cell	6.30	4.43	3.72	2.32	1.66	1.40	0.58	0.39	0.21	0.115
1.80V/cell	5.72	4.11	3.45	2.18	1.64	1.38	0.56	0.38	0.20	0.105

Constant power discharge characteristics Unit: W (25°C, 77°F)

F.V/Time	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 hr	3 hr	5 hr	10 hr	20 hr
1.60V/cell	13.19	9.09	7.16	4.55	3.43	2.82	1.16	0.76	0.43	0.233
1.65V/cell	12.67	9.04	7.12	4.41	3.40	2.81	1.15	0.75	0.43	0.232
1.70V/cell	11.85	8.82	6.98	4.32	3.31	2.76	1.14	0.75	0.42	0.230
1.75V/cell	10.99	8.27	6.52	4.09	3.28	2.73	1.13	0.74	0.42	0.226
1.80V/cell	9.92	7.71	6.15	4.04	3.18	2.66	1.10	0.73	0.41	0.207

DISCHARGE TIME VS. DISCHARGE CURRENT (25°C)

Note: The above characteristics data was obtained within three charge or discharge cycles.



info@logicpower.ua



logicpower.ua